



**AQUALIN**  
PROFESSIONELE SCHILDERSVERF

## AFLAK GLANS | Product Informatie Blad

2012.06 – rev 2

professionele natuurlijke aflak op basis van lijnolie-emulsie. Waterverduunbaar. Versterkt met veresterde plantaardige olie. Voor binnen en buiten.

### Eigenschappen

- 100% oplosmiddelvrij
- soepel te verwerken
- blijvend elastisch, voor binnen en buiten
- vocht regulerend en houtvoedend
- verkrijgbaar in vrijwel elke kleur

### Profiel

AQUALIN AFLAK GLANS is een watergedragen aflak met een mooie glans voor binnen en buiten. Ook te gebruiken als 'één-pot-systeemverf' (grondverf en aflak in één). Met een prima standvermogen en blijvende elasticiteit. Uitstekende dekkraft en een aangenaam glad oppervlak. Vochtregulerend en houtvoedend. Deze watergedragen natuurverf verwerkt even soepel en prettig als een klassieke standverf en ruikt bovendien aangenaam. 100% oplosmiddelvrij.



### Samenstelling

Ons verflab is voortdurend op zoek naar de minst schadelijke en meest effectieve grondstoffen. Op moment van publicatie geldt:

AQUALIN GLANS WIT bevat min. 95% natuurlijke grondstoffen. (water, herwinbare plantaardige stoffen en minerale stoffen)

Bindmiddel : Lijnolie-Standolie, Veresterde Plantaardige Olie  
Pigment : Titaanwit  
Vulstof : n.v.t.  
Hulpstof : Co-droger, synthetische verdikker, Vetzuur-alcholester, Ammonia, Zwavelammoniumverbinding, Polysiloxaan  
Verdunning : Water



Verpakking	1, 2½ en 5 liter blik
Rendement	10 – 12 m <sup>2</sup> /liter, afhankelijk van de ondergrond
Stofdroog	ca. 5 uur
Overschilderbaar	na 48 uur
Dichtheid	ca. 1,3 kg/liter
Glans	70 – 80 % - gloss units
Vaste-stofgehalte	ca. 63 %-gew, ca. 53 %-vol
VOS-gehalte	14 g/l. Voldoet aan ARBO; geschikt voor binnen.
Houdbaarheid	In gesloten verpakking minimaal 1 jaar houdbaar. Na opening beperkt houdbaar.

Bovenstaande technische specificaties gelden voor AQUALIN WIT. Voor diverse kleuren kunnen afwijkingen gelden.

## AFLAK GLANS | Product Informatie Blad

### Ondergrond

De ondergrond dient draagkrachtig, schoon, droog en vetvrij te zijn.

Nieuw werk: geveltimmerwerk moet voldoen aan de eisen, gesteld in de KVT '95. Voor een optimaal resultaat mag het vochtgehalte van het hout niet hoger zijn dan 18%. Scherpe kanten goed afronden. Minimaal 4 lagen aanbrengen of eerst 2x gronden met een AQUAMARYN GRONDVERF (zie het desbetreffende productinformatieblad) en afschilderen met 2 lagen AQUALIN AFLAK GLANS.

IJzer en staal: voorbehandelen met een geschikte roestwerende primer volgens de specificaties van de leverancier en gronden met een AQUAMARYN GRONDVERF.

Bestaand werk: Goed reinigen en ontvetten; slechte, gebarsten en gebladderde lagen verwijderen, intacte lagen mat schuren. Kale plekken behandelen als nieuw werk.

### Verdunnen

AQUALIN AFLAK GLANS kan worden verdund met water.

### Gereedschap

Gebruik een kwast of roller. Het gereedschap vóór aandrogen met lauw water en CLIEN-S specialreiniger reinigen.

### Applicatie

- Voor en tijdens verwerking regelmatig goed oproeren. Bij het gebruik van meerdere verpakkingen voor gebruik mengen om verschillen in tint te voorkomen.
- Op strijkdikte brengen met 2 - 5% water. Tussen de lagen mat schuren met fijn schuurpapier. Bij onderbreking van het werk het gereedschap in de verf laten staan en niet uitspoelen of in water bewaren.
- Voor binnen en buiten op hout en voorbehandeld metaal. De verf is uitermate geschikt als één-potsysteem: drie lagen uit één blik. De verf hecht uitstekend op de meeste synthetische en watergedragen verven.
- Nieuw werk: afhankelijk van de voorbehandeling 2 - 4 lagen aanbrengen (70 - 80 µm nat per laag = ca. 40 µm droog per laag).
- Bestaand werk: 2 lagen aanbrengen.

### Onderhoud

AQUALIN AFLAK schilderwerk kan met water en een beetje natuurlijk reinigingsmiddel (CLIEN-R) behandeld worden. Verven die lijnolie bevatten vergelen in het donker.

### Omstandigheden

Watergedragen producten niet verwerken bij niet verwerken bij een temperatuur lager dan +5 °C en/of een relatieve luchtvochtigheid die hoger is dan 80%. Verven die (lijn-) olie bevatten vergelen met de tijd in het donker

### Droging

Stofdroog	na ca. 5 uur
Kleefvrij	na ca. 6 uur
Schuurbaar	na ca. 48 uur

Droogtijden gelden bij 20°C, 65 % RLV, normale laagdikte en voldoende ventilatie. Een lagere temperatuur en/of hogere RLV vertraagt de droogtijd. Overschilderbaar na 48 uur. Onder ongunstiger omstandigheden, bij grotere laagdiktes en op tanninehoudende houtsoorten (eiken, kersen, essen, iroko) MDF en western red cedar rekening houden met langere droogtijden.

### Rendement

10 -12 m<sup>2</sup>/liter, afhankelijk van de ondergrond.. Het rendement kan, afhankelijk van de ondergrond en de applicatiemethode, afwijken.

### Levervorm

Op bestelling o.v.v. kleurnummer. In 1, 2½ en 5 liter blikken. Iedere kleur is leverbaar.

### Opslag/transport

Koel, maar vorstvrij bewaard in goed gesloten originele verpakking tenminste houdbaar tot 1 jaar na productiedatum. Na opening beperkt houdbaar.

### Veiligheid

**Product bevat drogende olie. Doeken e.d. met drogende olie kunnen door broei ontbranden: uitgevouwen laten drogen of onder water bewaren.**

Buiten bereik van kinderen bewaren. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Bevat Co-droger. Kan een allergische reactie veroorzaken. EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/d) is: 130 g/l. Dit product bevat max. 14 g/l VOS.

Zie voor meer informatie het bijbehorende veiligheidsinformatieblad.

### Meer informatie

[www.ursapaint.nl](http://www.ursapaint.nl) - [www.aquamaryn.nl](http://www.aquamaryn.nl)

### Helpdesk

Tel: +31 (0) 255 - 54 84 48